Laboratorios Rayt, s.a.
Garriga, 188 · Apdo. Correos 39
E-08910 BADALONA (España)
Tel. +34 93 460 78 20
Fax +34 93 383 63 56
www.rayt.com
E-mail: info@rayt.com

COLAS · ADHESIVOS
PINTURAS · BARNICES

ТЕХНИЧЕСКИ ФИШ

Код: R987 **MA – 6512**

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Термореактивно лепило на базата на EVA кополимери.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Външен вид	Clear beige coloured solid
Вискозитет Brookfield HM	20000 – 40000 mPa.s Sp28/5rpm/160ºC
Точка на размекване (R&B, ASTM E-28, UNE EN-1238 2000)	78 – 95ºC
Открито време:	Средно-дълго (в зависимост от условията на работа, използваните материали и температурата на нанасяне)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Термореактивно лепило подходящо за залепване на кантове от PVC, ABS, полиестер, меламин и естествен фурнир посредством ръчни или полуавтоматични кантиращи машини. Лепилото позволява разтопяване и кантиране при ниска температура.

Оптимални условия за работа:

- Температура на резервоара:	130 - 160ºC
- Температура на нанасящата ролка:	130 - 160ºC
- Температура на материала:	17 - 20ºC
- Влажност на материала:	8 - 10%
- Скорост на кантиране:	> 5 m/min.

Продуктът, подобно на всички термореактивни лепила, не трябва да се подлага на продължително нагряване тъй като може да се влошат свойствата му. Препоръчително е при временно преустановяване на работа, температурата на резервоара за лепило да се понижи. Необходимо е използването на подходяща вентилационна система тъй като при работа с продукта е възможно отделянето на вредни пари.

Не е възможно да се гарантира добро залепване при всички материали. Силно препоръчително е извършването на предварителни проби преди въвеждането на продукта в производствения процес. От особена важност е да се провери функционалността на продукта при условията (температура, т.н.), при които се предвижда да се използва крайното изделие. Препоръчително е извършването на подобни проби при всяка промяна на използваните материали или предназначение на крайното изделие.

ПОЧИСТВАНЕ : Със специални продукти - консултирайте се с доставчика.

ОПАКОВКА

Сфери, чували 25 Kg.

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът трябва да се съхранява в сухи и защитени от прах и пряка слънчева светлина помещения. Препоръчва се лепилото да не се съхранява при прекалено висока или ниска температура. При нормални условия на съхранение и в оригиналната си опаковка, продуктът е годен за употреба в рамките на поне 2 години от датата на производство посочена на опаковката.

БЕЗОПАСНОСТ И ХИГИЕНА

При запитване е наличен фиш за безопасност.